Fiche Technique

Joint Parquet

Description de produit

Joint Parquet est un mastic de haute qualité, sans solvant, à base de polyacryliques.



Caractéristiques

- Sans solvant
- Sans silicone
- Peut être peint
- Peut être vernis à l'aide de différents vernis pour parquets
- Pratiquement inodore

Applications

- Joints avec mouvement jusqu'à max. 12,5 %
- Joint d'étanchéité sur des parquets, sols vinyl, PVC et stratifiés
- Joints de raccordement entre parquet, plinthes et les murs
- Peut également être utilisé pour les joints dans les planchers en bois

Caractéristiques techniques

Base	Dispersion acrylique
Consistance	Pâte
Système de durcissement	Physique
Temps de pelliculation	ca. 20 minutes
Densité	ca. 1.55 g/ml
Déformation maximale	± 12.5 %
Retrait après durcissement	< 25%
Température d'application	+5°C → +30°C
Résistance à la température	-20°C → +80°C

Note de bas de page : Le temps de formation de peau et la vitesse de durcissement peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité et le type de supports.

Supports

- État du support
  La surface doit être indéformable, propre, sèche, dépoussiérée et dégraissée.
- Préparation du support
  Aucun traitement préalable requis.
- Type de support
  Joint Parquet a une bonne adhérence sur les supports suivants: tous les planchers en bois et stratifiés courants, tous les supports de construction poreux courants. Joint Parquet n'a pas une bonne adhérence ou ne convient pas pour la pierre naturelle. Il est conseillé de faire un test d'adhérence et de compatibilité préliminaire sur tout support.

Soudal France
680, Allée des Combes, P.I. Plaine de l'Ain, FR-01150 Blyes
+33 (0)474.462.462
www.soudal.com contact.fr@soudal.com

Joint Parquet

Mode d'emploi

- Méthode d'application
  Appliquer le produit à l'aide d'un pistolet à cartouche manuel, pneumatique ou à batterie. Finir à la spatule ou au couteau de peintre. En cas de rétrécissement, répéter l'opération. Ponçable après 24 heures minimum. Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage.
- Méthode de nettoyage
  Il est possible d'éliminer Joint Parquet des matériaux et outils avec de l'eau avant durcissement.
- Méthode de finition
  Finir à la spatule ou au couteau de peintre.
- Méthode de réparation
  Réparation avec le même matériau.

Recommandations de sécurité

Maintenir une hygiène de travail habituelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

Emballage/Logistique

Couleur: Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.
Emballage: Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.
Durée de stockage: 18 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C., Conserver à l'abri du gel.

Dimensions des joints

- Min. largeur des joints : 5 mm
  Max. largeur des joints : 20 mm
  Min. profondeur des joints : 5 mm
  Recommandation pour les travaux d'étanchéité : largeur du joint = profondeur du joint

Remarques

- Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau.
- Recouvrable avec la plupart des laques et des vernis.
- La laque ou le vernis doivent être suffisamment élastiques pour permettre une application sur un mastic plasto-élastique
- Vu la grande diversité des laques et vernis pour parquets disponibles, il est conseillé de d'abord effectuer un test de compatibilité.
- Sealant color may change due to curing process.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.

Soudal France
680, Allée des Combes, P.I. Plaine de l'Ain, FR-01150 Blyes
+33 (0)474.462.462
www.soudal.com contact.fr@soudal.com