



VB LAQUE VELOURS

FICHE TECHNIQUE



DÉFINITION/DESTINATION

Laque de finition à base de résines glycéroptaliques, d'aspect velouté tendu, destinée à la décoration et à la protection des boiseries, mobiliers, huisseries, supports métalliques préalablement recouverts d'un primaire adapté.

Destination : Pièces sèches (chambres, séjours) ou humides (salles de bain, cuisines) et locaux à forte circulation en intérieur et en extérieur.

PROPRIÉTÉS

- Microporeuse.
- Haute adhérence sur ancienne peintures.
- Pouvoir garnissant élevé.
- Excellent tendu et grande blancheur.
- Lessivable classe 1.

CARACTÉRISTIQUES

Famille	NF T 36-005 - Famille I classe 4a
Composant liant	Résines glycéroptaliques
Densité à 20°C	1,52
Viscosité à 20°C	nc
Extrait sec en poids	77%
Extrait sec volumique	59%
Dilution	Prêt à l'emploi. Sans dilution. Bien homogénéiser le produit avant son application.
Séchage	Sec en surface : 6 h Hors poussières : 2 h Recouvrable : 24 h
Aspect / Finition	Velouté tendu - < à 15% (sous 60°) après 15 jours de séchage
Rendement moyen	8 à 12 m ² /l
Contraste / Opacité (DIN 53778)	nc
Résistance à l'abrasion humide (DIN EN 13300)	Classe 1
Couleur	Blanc / Bases à teinter DEEP/TR
Conditionnement	0,5L - 1L - 2,5L - 10L

MISE EN OEUVRE

Préparation supports	Elle devra se faire conformément au DTU 59-1. Les surfaces à peindre doivent être propres, saines, sèches et sans graisse. Éliminer toute trace de peinture écaillée et cloquée à la brosse métallique et lessiver. Pour les supports métalliques, brosser soigneusement les parties rouillées et appliquer une peinture antirouille.
Conditions climatiques	En travaux d'extérieur, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative. En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65 % d'humidité relative.
Nombre de couches	2 couches.
Matériel d'application	Brosse Rouleau laqueur Pistolet - Airless
Nettoyage	Au white spirit avant séchage. Ne pas jeter les résidus de lavage à l'égout.
Précautions	Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.
Conservation	12 mois en emballage fermé d'origine. Après ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.
Environnement	Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.
Déchets	 (CED: 08 01 11 *) Éliminer le contenu/récipient comme déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte agréé pour les déchets spéciaux. CED : 080111*