ENDUITJOINT 4H

ENDUIT POUR JOINT DE PLAQUES DE PLATRE

Temps de prise 4h



DEFINITION / DESTINATION

Enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.
Le temps de prise est de 4 heures.

PROPRIETES :
Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORT :
Tous types de plaque de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées

MODE D'EMPLOI

REVETEMENT
Sous couche d'impression pour plaques de plâtre
Enduit de lissage

DOCUMENTS A CONSULTER
DTU 25.41 et DTU 25.42
NF EN 13963
Marquage CE
DoP

PRECAUTIONS D'EMPLOI
La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C
Ne pas appliquer sur support humide.
Ne pas utiliser sur support gelé.
L'association de cet enduit avec une bande grillagée auto-adhésive n'est pas recommandée et n'est pas prévue dans la norme : une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande auto-adhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande
Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

PREPARATION DES SUPPORTS

Les plaques de plâtre seront fixées conformément au DTU 25.41 et DTU 25.42
Les découpes de plaques devront être biseautées et dépoussiérées.

TYPE D'APPLICATION

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufrures, dégradation du parement...).
L'application se fait manuellement en « beurrant » l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit). Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.
Masquer également les têtes de vis.
Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.
Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée coté plaque).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS DE SECHAGE

Le redoublement peut s'effectuer 4 heures après l'application de la première passe.

TAUX DE GACHAGE

De 10 à 11 L d'eau par sac de 25 Kg (1 volume d'eau pour 2.5 volumes de poudre).

CONSOMMATION

Environ 350 g / m2 de plaques

CONDITIONNEMENT

25 kg

STOCKAGE

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.