ENDUIT DE FINITION

Enduit de finition intérieur



DEFINITION / DESTINATION

Enduit en poudre pour travaux de finition intérieur sur murs et plafonds.
Accepte de petites irrégularités au niveau du support.
Temps d'emploi long.

PROPRIETES :
Plâtre, carbonate de calcium, résine redispersable, agent de rhéologie et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORT :
Murs et plafonds en intérieur :
Plaque de plâtre
Carreaux de plâtre
Béton
Enduit ciment
Ancienne peinture
Impressions
Enduit de dégrossissage à base de plâtre

MODE D'EMPLOI

REVETEMENT :
Papier peint
Peinture
Revêtement mural

DOCUMENTS A CONSULTER
NFT 30-608 et EN 16566
DTU 59.1

PRECAUTIONS D'EMPLOI
La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.
Ne pas appliquer à un taux d'humidité >70%
Ne pas appliquer sur fonds humides.
Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés
Fiche de données de sécurité disponible sur demande
Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

PREPARATION DES SUPPORTS
Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.
Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.
Lessiver, rincer et imprimer les anciennes peintures.

TYPE D'APPLICATION

L'application se fait manuellement à l'aide d'une lisseuse, d'une lame ou d'un couteau à enduire.
Laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS DE SECHAGE

De 3 à 6 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

TAUX DE GACHAGE

Environ 11 à 12 L d'eau par sac de 25 Kg
De 2.2 à 2.4 L d'eau par sac de 5kg
Homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence.
Laisser reposer la pâte ainsi obtenue 5 mn et remalaxer.

CONSOMMATION

Environ 250 à 400 g/m2.

CONDITIONNEMENT

5kg et 15kg

STOCKAGE

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.
Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille III – Classe 3