ENDUIT DE REBOUCHAGE

Enduit de rebouchage intérieur



DEFINITION / DESTINATION

Enduit de rebouchage en poudre pour un usage en mur et plafond en intérieur.
Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles.

PROPRIETES :
Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, charge minérale, cellulose et divers adjuvants.

SUPPORT :
Tous types de supports en mur et plafond en intérieur :
Plâtre
Plaque de plâtre
Carreau de plâtre
Béton
Enduit ciment
Agglos
Béton cellulaire
Briques
Terre cuite...

MODE D'EMPLOI

REVETEMENT :

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits de finition, colle papier peint ou murale.

DOCUMENTS A CONSULTER

NFT 30-608 et EN 16566
DTU 59.1

PRECAUTIONS D'EMPLOI
La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8 et +35°C.
Ne pas appliquer à un taux d'humidité >70%
Ne pas appliquer sur fonds humides.
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande
Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

PREPARATION DES SUPPORTS

Ils doivent être conformes aux DTU c'est à dire propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.
Les fissures seront préalablement ouvertes en « V » et imprimées.

TYPE D'APPLICATION

Application au couteau à enduire.
Nettoyage des outils à sec ou à l'eau si besoin

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps d'utilisation : 1 heure
Temps de redoublement : 8h
Temps de mise en peinture : 24h (après séchage complet)

TAUX DE GACHAGE

2.5 L d'eau par sac de 5 Kg
7,5 L d'eau par sac de 15 Kg
0.50 L d'eau pour 1kg
1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre

EPAISSEUR D'APPLICATION

Toutes épaisseurs

CONSOMMATION

1 Kg de poudre comble un volume de 1 L.

CONDITIONNEMENT

5kg et 15kg

STOCKAGE

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.
Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille III classe 3