



DESTINATION : Peinture en phase aqueuse à base de particules magnétiques permettant l'accroche d'aimants.
Intérieur

PROPRIETES ET AVANTAGES : COMUS MAGNETIQUE permet la création de tableaux et panneaux d'affichage magnétiques sur un grand nombre de supports. Produit facile d'application, sans odeur et à séchage rapide.
COMUS MAGNETIQUE peut être recouvert par la plupart des peintures du bâtiment ou par notre peinture tableaux COMUS ARDOISE pour former un système associant l'accroche d'aimants et l'écriture à la craie.
Conforme à la norme jouet 71-3 (Dossier N°H071356-CQPE/1) COMUS MAGNETIQUE peut être utilisé sur des supports en contact avec les enfants : loisirs créatifs, chambre, établissements scolaires...).

SUPPORTS : Bois et dérivés (MDF, contre-plaqué...), anciennes peintures, plaques de plâtres cartonnées, plâtre, enduit, béton, métaux non ferreux, verre, stratifié, céramique....neufs ou anciens après travaux préparatoires.

MATERIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau

TEINTE ET ASPECT : **Aspect :** Mat
Coloris : Gris foncé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7B ₂
Directive européenne COV 2004/42	Catégorie A/i : valeur limite en UE : 140 g/l (2007 - 2010) Ce produit contient au maximum : 40 g/l de COV.
Densité à 20°C	2,36 +/- 0,5
Viscosité à 20°C	Liquide crémeux
Extrait sec en poids	83 +/- 2 %
Liant	Résines acryliques
Solvant	Eau
Rendement	6 à 8 m ² / L / couche
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

CONDITIONNEMENTS : ½ L - 3L

HYGIENE ET SECURITE : Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com



**CARACTERISTIQUES
D'APPLICATIONS :**

De 2 à 4 couches
6 à 8 m² / L / couche
Air ambiant : 20°C / %HR : 60%
Hors poussière : 30 min.
Sec au toucher : 1 heure
Recouvrable : 4 heures

DILUTION : NE PAS DILUER - NE PAS MELANGER AVEC UNE AUTRE PEINTURE
Nettoyage du matériel : Eau immédiatement après l'application

**CONSEILS
D'APPLICATION :** Bien agiter le produit avant emploi, pour remettre en suspension les particules magnétiques.

Les supports doivent être sains, propres, secs et dépoussiérés. Eliminer par brossage et grattage toutes les parties non adhérentes (cloques, écailles) et lessiver les anciennes peintures.

⚡ *Sur anciennes peintures acryliques :*
- Appliquer directement 2 couches minimum de COMUS MAGNETIQUE.

⚡ *Sur bois et dérivés bruts et fonds absorbants :*
- Imprimer au préalable avec une sous-couche adaptée
- Appliquer 2 couches minimum de COMUS MAGNETIQUE

⚡ *Sur autres supports : anciennes peintures, métaux non ferreux, verre, stratifié :*
- 1 couche d'ANCORPRIM ou d'ANCORPRIM'O
- 2 couches minimum de COMUS MAGNETIQUE

Création d'un tableau ardoise magnétique : Choisir de préférence un support rigide pour : médium, contreplaqué, stratifié

- 1 couche d'ANCORPRIM ou d'ANCORPRIM'O
- 3 couches minimum de COMUS MAGNETIQUE
- 1 à 2 couches de COMUS ARDOISE

Observations : Plus le nombre de couches de peinture magnétique est important, plus la force d'attraction créée augmente.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V.: BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax: 01 60.84.04.81

EDITION JUILLET 2008. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE