

### Informations générales

**Enduit Multi-fonctions** : collage des bandes à joint et ratissage des surfaces.

**Enduit Multi-outils** : outils manuels, Airless, bazooka, Banjo.

Prêt à l'emploi.

#### Points forts

- Multi-fonctions : collage et ratissage.
- Multi-outils : Airless, Bazooka, Banjo et utilisation manuelle.
- Facile à lisser.
- Facile à ponçer.



### Supports admis

En intérieur sur: joints, plaques de plâtre, pré-dalles. Les supports doivent être secs, sains et contenir moins de 16% d'humidité. **Collératiss peut être appliqué directement sur support peint.**

### Mode d'emploi

**Préparation des supports:** selon DTU 59.1.

**Utilisation:**

**Bazooka:** remplir le réservoir avec la pompe adaptée.

**Airless:** pulvériser horizontalement en se tenant à 20-30 cm du support. Buses conseillées 527 à 531, puissance 100 Bars environ. La pompe airless doit être équipée de billes inox.

Après une première pulvérisation verticale à l'intérieur des épaulements des plaques, coller et serrer la bande sur l'enduit à l'aide d'un couteau. NB : attention de ne pas serrer trop fort la bande afin d'éviter un éventuel risque de bullage.

Après séchage, recouvrir l'ensemble d'une deuxième passe (garnissage), lissée avec soin à l'aide d'un platoir à bandes.

Lissage et ratissage : pulvériser avec une buse de 627 puis lisser au couteau.

**Les trois étapes (collage, garnissage, révision) doivent être distinctes et respectées selon le DTU 25-41.**

**Dilution:** Au Bazzoka : nous recommandons de diluer ½ litre d'eau par seau de 25 kg.

Au Banjo : ajouter 1,5 litre d'eau par seau de 25 kg.

**Nettoyage des outils:** à l'eau.

**Consommation:** traitement des bandes en 3 passes = 1.2 kg/mètre linéaire ou 0,5kg/m<sup>2</sup> de plaques. Ratissage : 1 à 2 kg / m<sup>2</sup>.

**Séchage:** de 6 à 24h selon la température, l'humidité et la ventilation de la pièce.

**Recouvrement:** tout type de peinture.



### Informations techniques

**Epaisseur du film:** 0 à 5 mm.

**Classement au feu:** A2 -S1 , d0

**Conditionnement:** seaux et sacs de 25 k.

**Stockage:** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Précautions d'emploi :**

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

**Réglementation en vigueur:** EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures. Norme NF-DTU-25,41.



Components	
Solvants:	Eau
Charges:	Carbonates de Calcium
Adjuvants:	Dispersant, bactéricide fongicide
Épaississants:	Cellulosique, polyacrylates, argiles
Liants:	Dispersant Acrylique
Densité:	1,80 à 1,85
Extrait sec:	72,00% à 77,00%