

Pour tous métaux* :
cuivre, fer, alu,
zinc, inox, galva,
laiton, bronze

Incolore brillant



Adhérence directe



Séchage très rapide



Ne s'écaille pas



Aqua sans odeur



Extérieur



Vernis Métaux



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le VERNIS MÉTAUX BLANCHON protège durablement et embellit tous les métaux extérieurs : ustensiles décoratifs et fonctionnels (cuivres, bronzes), lampes, ferronnerie d'art et d'usage (mobilier, plaques de portes), etc.
- Sa formulation lui permet d'adhérer sur tous métaux* : fer, cuivre, galvanisé, zinc, aluminium, inox, laiton, bronze.
- Utilisable également en intérieur sur meubles et petits objets.
- Ne s'écaille pas.
- Existe en incolore brillant.

* IMPORTANT : le VERNIS MÉTAUX ne doit pas être utilisé sur métaux destinés à un usage alimentaire (vaisselle et batterie de cuisine d'usage, etc.), ni sur métaux chauffés à plus de 35°C (poêles de chauffage, etc.). Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Sur métaux nus, neufs ou anciens, ferreux ou autres : brosser pour enlever tout point éventuel de corrosion, rouille ou calamine.
- Sur métaux peints ou vernis : éliminer tous les anciens revêtements avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ, ôter les éventuelles traces de rouille (brosse métallique).
- Dépoussiérer et dégraisser au DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou à l'acétone. Éliminer soigneusement (dégraissage préalable) toutes traces éventuelles de polish ou de polisseur métaux avant application du VERNIS MÉTAUX.
- Sur galva neuf, laisser vieillir 6 mois.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Bien agiter l'emballage avant l'emploi.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C, ni en extérieur en ambiance humide. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Application à la brosse ou au pinceau : sans dilution. Il est inutile de "travailler" longuement le produit, qui se "tend" très facilement.
- Pour une tenue optimale, 2 couches sont recommandées en extérieur. Attendre 4h avant d'appliquer la 2^e couche. Ne pas dépasser 48h entre 2 couches.
- Séchage et durcissement rapide, prendre quelques précautions les premiers jours.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement : - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Blanchon

Vernis Métaux

SÉCHAGE

- Séchage hors poussières : 1 heure.
- Séchage "recouvrable" : 4 heures dans des conditions normales.
- Séchage "à cœur" : 24 heures dans des conditions normales.

RENDEMENT

- 12 m² au litre par couche, selon nature et état de surface du support.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	VERNIS DE PROTECTION DE TOUS MÉTAUX EXTÉRIEURS
TYPE DE RÉSINES	Acryliques en phase aqueuse
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
CONSISTANCE	Onctueuse
PIGMENTATION	Incolore
RECOUVRABILITÉ	4 heures, dans des conditions normales d'utilisation

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 21.11.2014.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com