





Classification	Norme	
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 26986	Revêtements de sol amortis à base de poly(chlorure de vinyle) expansé
Classe d'usage résidentielle	NF EN ISO 10874	22 / 22+ Domestic general medium / Domestic general
Caractéristiques	Norme	
Epaisseur totale	NF ISO 24346	2,60 mm
Epaisseur de la couche d'usure	NF ISO 24340	0,22 mm
Masse surfacique totale	NF ISO 23997	1475 g/m²
Traitement de surface		X-treme
Performances pour le Marquage CE	Norme	
Déclaration de performance	NF EN 14041	0007-0075-DOP-2022-03
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Cfl-s1
Glissance (coef.)	NF EN 13893	Classe DS ($\mu \ge 0.30$)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	Antistatic (≤ 2 kV)
Résistance thermique	NF ISO 10456	0,040 m²•K/W
Teneur en pentachlorophénol		< 5 ppm
Emissions de formaldehyde après 28 jours	NF EN 717-1	E1
Performances Techniques	Norme	
Efficacité acoustique au bruit de choc - ΔLw	NF EN ISO 717-2	20 dB
Résistance au glissement	NF DIN 51130	R9
Déciste de la circulation de l	NE 100 2007	R10
Résistance chimique Compatible avec chauffage au sol	NF ISO 26987	Aucun dommage
Solidité des coloris à la lumière	NF ISO 105-B02	Compatible (température maximale de surface 27°C) ≥ 6
		≥ 0
Développement Durable, Environnement et Qualité de l'Ai	ir Norme	
Label EMISSIONS - Décret n° 2011-321		A+
Sans phtalate	NE EN 1CE1C	100% sans phtalate
Emissions COVT après 28 jours Contenu recyclé	NF EN 16516	Gold (≤ 100 μg / m³) 20 %
Classement BREEAM		
		A+
Dimensions et décors		
Rouleau		Rouleau 2x30m
		Rouleaux 3 x 30 m
N. I. I. I. I. P. 111		Rouleaux 4 x 30 m
Nombre de décors disponibles		180





















Les informations ci-dessus peuvent faire l'objet de modifications au profit d'une amélioration complémentaire (05/09/2023). Conformément au Règlement Européen N ° 305/2011 pour le Marquage CE, les Déclarations de Performance sont disponibles sur notre site https://www.tarkett.com Les recommandations de Tarkett concernant la mise en œuvre, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour les recommandations.