



DX 0+ SATIN

Sous-couche intégrée



Eu Ecolabel
DE/044/048



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DEFINITION / DESTINATION

Peinture de finition à dispersion acrylique d'aspect satin velouté avec sous-couche intégrée, destinée à de nombreux supports (murs, fibre de verre, PVC dur, bois et métaux après la préparation appropriée de ceux-ci).

Peinture professionnelle à très fort pouvoir opacifiant pour la décoration des murs, des plafonds, des pièces à vivre et de chantiers de grandes surfaces.

PROPRIETES

- Impression Finition 2en1.
- Microporeuse
- Application rapide et facile.
- Adhérence sur de nombreux supports (plaques de plâtre, PVC dur, métal, bois, ...).
- Grande polyvalence des chantiers.
- Faible odeur.

PRODUIT PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE HUMAINE TOUT EN GARANTISSANT UN BON NIVEAU DE PERFORMANCE.

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L [2010].

Ce produit contient < 1 g/L COV.

Teinte : blanc

FAMILLE	AFNOR NFT 36-005, famille I, classe 7b2
COMPOSANTS LIANT	Dispersion acrylique
DENSITE à 20°C	1,34 g/cm ³
VISCOSITE à 20°C	aspect liquide
EXTRAIT SEC EN POIDS	54 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	NC
DILUTION	1ère couche : suivant la porosité du fond, diluée à 5 % d'eau max. 2ème couche : non diluée. La dilution pour l'application au pistolet dépend du type de pistolet
SECHAGE (à 20°C et HR 65%)	Au toucher : 2h - Recouvrable : 4 h Séchage complet après 3 jours
ASPECT / FINITION	Satin Velouté – Brillant spéculaire (Bs) à 60° : 9
RENDEMENT MOYEN	10 m ² /L par couche sur support lisse et légèrement absorbant. Rendement moins élevé sur supports rugueux.
RESISTANCE A L'ABRASION HUMIDE (NF EN 13300)	Lessivable – Classe 1
COULEUR	Blanc / Bases à teinter DEEP/TR
CONDITIONNEMENT	10 L – 2,5 L – 1 L

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur

Les supports doivent être propres, solides et sains. Eliminer les substances non adhérentes, laver soigneusement les supports.

Bien homogénéiser le produit avant son application.


Appliquer sur fond sain et non pulvérulent.

Sur fonds anormalement absorbants et pulvérulents, appliquer VB Fix Aqua / Eurofix Aqua..

Subjectiles : tous les supports minéraux, les enduits de plâtre, le béton/fibrociment, le papier ingrain, le papier peint ainsi que les papiers peints en vinyle structuré, les plaques de plâtre en épiderme cartonné.

PVC dur, supports en bois et métaux non ferreux. Sur métaux ferreux préalablement

FICHE TECHNIQUE

	recouvert d'un primaire.
CONDITIONS CLIMATIQUES	Pendant l'application et le séchage, la température de l'air ne doit pas être inférieure à +5°C et supérieure à +30°C. L'hygrométrie ne doit pas être supérieure à 65 % d'humidité relative.
NOMBRE DE COUCHES	2 couches
MATERIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau ou projection.
NETTOYAGE	Eau avant séchage. Nettoyer les pulvérisateurs également avec de l'eau. Ne pas jeter les eaux de lavage à l'égout.
PRECAUTIONS	Produit considéré comme non dangereux. Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.
CONSERVATION	36 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
ENVIRONNEMENT	Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.
DECHETS 	En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout. Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080112